表一甲：小學生鞋測試樣本資料及測試結果比較表（含有動物皮革製造的部件）

編號[1]	一般資料			測試結果 [1]											總評分
				物理性能[1]						化學安全 [4]					
	牌子型號及其他產品描述	聲稱來源地 [2]	大約零售價 [3]	耐屈折性能 [5]	鞋面與鞋底黏合強度 (牛頓/毫米)[6]	外底的耐磨能力 [7] (立方毫米)	外底的防滑能力 [8]	條帶、扣環和相關配件的抗拉強度 (牛頓) [9]	整體評分	六價鉻檢出量 (毫克/公斤)	塑化劑檢出量 (%)	源自偶氮染料的芳香胺檢出量(毫克/公斤)	甲醛檢出量 (毫克/公斤)	整體評分	
女裝															
1	**DR. KONG P2000096 黑色學生鞋**	—	$539	—	5.5至13.4	42.8	L 0.45, 0.42, 0.46, 0.44 R 0.44, 0.41, 0.45, 0.43	d 507, 426 a 384, 461	●●●●◖	—	—	—	—	●●●●●	★★★★½
2	**esko me-too HK9756 Women's Casual Shoes**	中國	$249	—	3.7至7.0	290.8	L 0.74, 0.52, 0.68, 0.52 R 0.76, 0.53, 0.70, 0.52	a 532, 374	●●●●	—	—	—	—	●●●●●	★★★★½
3	**SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB SPX12410021-B1**	—	$239	—	5.0至15.6	179.9	L 0.54, 0.45, 0.52, 0.41 R 0.53, 0.44, 0.51, 0.41	a 505, 617 i 504, 672	●●●●◖	—	—	—	24（鞋面） 57（內底）	●●●●◖	★★★★½
4	**TIMES Collection 9312-6**	—	$270	—	1.5至3.1	231.2	L 1.32, 0.61, 1.18, 0.44 R 1.35, 0.62, 1.20, 0.46	a 253, 259	●●●●	—	—	—	—	●●●●●	★★★★½
5	**JOLLY CAPTAIN BTSG01**	—	$259	—	2.6至3.6	626.6	L 0.75, 0.53, 0.73, 0.49 R 0.78, 0.51, 0.75, 0.47	a 380, 363	●●●◖	—	—	—	6（鞋面及條帶）	●●●●●	★★★★
6	**小宝當家女童皮鞋 7006 hostingbaby**	中國泉州	$208	—	2.0至5.1	260.0	L 0.92, 0.56, 1.05, 0.53 R 0.97, 0.54, 1.07, 0.49	a 225, 213	●●●●	—	—	17（鞋面）	30（襯裡） 47（鞋墊）	●●●●	★★★★
7	**Forests 62446**	—	$299	▲	5.2至8.5	60.6	L 0.56, 0.46, 0.54, 0.45 R 0.57, 0.45, 0.53, 0.47	a 449, 350 e 209, 201	●●●◖	—	—	23（鞋面及條帶）	14（內底） 8（鞋面及條帶）	●●●●	★★★★
8	**Kinghealth LCK-9183**	—	$389	—	2.6至3.4	93.5	L 0.50, 0.46, 0.43, 0.47 R 0.52, 0.44, 0.44, 0.46	a 525, 604 d 526, 426	●●●●	—	0.37（鞋墊 DBP） 0.01（內底 DBP）	—	18（內底）	●●	★★
男裝															
9	**DR. KONG P2000056 黑色學生鞋**	—	$599	—	8.8至19.1	51.9	L 0.52, 0.45, 0.56, 0.49 R 0.54, 0.47, 0.58, 0.50	a 662, 678 g 779, 963	●●●●●	—	—	—	—	●●●●●	★★★★★
10	**TIMES Collection 235-2**	—	$260	—	2.6至4.8	412.4	L 1.23, 0.78, 1.08, 0.75 R 1.22, 0.80, 1.10, 0.74	a 859, 512 g 801, 712	●●●●	—	—	—	—	●●●●●	★★★★½
11	**XINGYUAN 8701**	—	$198	—	5.6至7.9	339.1	L 0.94, 0.46, 0.85, 0.41 R 0.92, 0.43, 0.82, 0.40	a 698, 525 g 875, 855	●●●●◖	—	0.01（外底及鞋墊 DEHP）	—	—	●●●●●	★★★★½
12	**KAMACHI KH8098-06**	—	$319	—	0.4至7.1	272.5	L 0.51, 0.52, 0.57, 0.55 R 0.54, 0.50, 0.59, 0.53	a 728, 833 g 554, 679	●●●●	—	—	—	—	●●●●●	★★★★½
13	**Puppymon 806**	—	$320	—	1.3至3.0	664.3	L 0.65, 0.47, 0.87, 0.47 R 0.64, 0.44, 0.91, 0.43	a 964, 952 g 894, 883	●●●◖	—	—	—	—	●●●●●	★★★★
14	**小宝當家男童皮鞋 7005 XIAOBAODANGJIA hostingbaby**	中國泉州	$208	—	4.1至7.9	552.9	L 0.81, 0.50, 0.99, 0.59 R 0.84, 0.49, 0.97, 0.60	a 324, 426 g 899, 746	●●●●	—	—	15（襯裡） 11（鞋面及條帶）	12（襯裡及鞋墊）	●●●●◖	★★★★
15	**Kinghealth LCK-9181**	—	$389	—	2.0至4.2	553.2	L 0.67, 0.57, 0.65, 0.60 R 0.68, 0.55, 0.64, 0.59	a 770, 857 d 423, 417 g 735, 767	●●●◖	—	—	32（鞋墊 *）	—	●●●●◖	★★★★
16	**JOLLY CAPTAIN BTSB03**	—	$259	▲	4.9至9.3	561.7	L 0.70, 0.45, 0.82, 0.41 R 0.82, 0.47, 0.88, 0.42	a 763, 718 g 862, 565	●●●	—	0.01（外底 DEHP）	—	—	●●●●●	★★★★
17	**Frog SHOES F4431BK**	—	$349	—	2.6至5.7	335.0	L 0.43, 0.43, 0.46, 0.46 R 0.41, 0.45, 0.43, 0.49	a 521, 620 g 907, 1007	●●●●	4.5（襯裡）	—	—	6（鞋腰及鞋後包及其襯裡、前鞋面、鞋舌）	●	★
18	**no.no HOUSE BCN-9021**	—	$298	—	3.0至3.3	496.5	L 0.75, 0.49, 0.66, 0.43 R 0.76, 0.48, 0.69, 0.45	a 515, 586 g 642, 973	●●●●	5.0（襯裡）	—	—	—	●	★

表一乙：小學生鞋測試樣本資料及測試結果比較表（沒有動物皮革製造的部件）

編號[1]	一般資料			測試結果 [1]										總評分
				物理性能 [1]						化學安全 [4]				
	牌子型號及其他產品描述	聲稱來源地 [2]	大約零售價 [3]	耐屈折性能 [5]	鞋面與鞋底黏合強度 (牛頓/毫米)[6]	外底的耐磨能力 [7] (立方毫米)	外底的防滑能力 [8]	條帶、扣環和相關配件的抗拉強度 (牛頓) [9]	整體評分	塑化劑檢出量 (%)	源自偶氮染料的芳香胺檢出量 (毫克/公斤)	甲醛檢出量 (毫克/公斤)	整體評分	
女裝														
19	**瞬足 SYUNSOKU ESJC 1124 JC-112**	中國	$349	—	3.2至5.5	鞋跟位置 96.8 腳掌位置 236.9	L 0.93, 0.40, 0.57, 0.42 R 0.95, 0.43, 0.59, 0.43	b 697, 773 c 402, 367	●●●●	—	—	—	●●●●●	★★★★½
20	**US MASTER 2186**	中國	$299	—	3.1至4.7	243.1	L 0.84, 0.48, 0.85, 0.46 R 0.84, 0.47, 0.84, 0.46	a 337, 341	●●●●	—	—	—	●●●●●	★★★★½
21	**Comfort 230**	—	$299	—	2.1至3.1	372.4	L 0.96, 0.55, 0.80, 0.46 R 0.96, 0.54, 0.79, 0.44	a 361, 425	●●●◖	—	—	—	●●●●●	★★★★½
22	**no.no HOUSE LCn-745**	—	$299	—	3.1至6.3	269.7	L 0.69, 0.47, 0.82, 0.42 R 0.68, 0.43, 0.83, 0.41	h 503, 598	●●●●	—	—	41（鞋墊） 54（內底）	●●●●◖	★★★★
23	**SKECHERS 302606L/BBK**	中國	$459	—	2.8至5.1	375.9	L 0.59, 0.49, 0.51, 0.45 R 0.57, 0.42, 0.55, 0.42	c 526, 471 b 213, 208	●●●◖	—	—	—	●●●●●	★★★★
24	**Frog SHOES F1631BK**	—	$249	—	1.4至3.7	428.0	L 0.50, 0.45, 0.65, 0.45 R 0.50, 0.45, 0.63, 0.45	e 372, 397 a 494, 592	●●●	8.69（內底 DEHP）	—	—	●◖	★½
男裝														
25	**瞬足 SYUNSOKU ESJC 1114 JC-111**	中國	$380	—	5.0至7.9	鞋跟位置 114.9 腳掌位置 331.1	L 0.79, 0.41, 0.59, 0.40 R 0.75, 0.42, 0.61, 0.41	a 790, 843 e 622, 688 g 1001, 991	●●●●	—	—	—	●●●●●	★★★★½
26	**US MASTER 2576**	中國	$279	—	2.9至5.0	150.6	L 0.48, 0.45, 0.45, 0.43 R 0.47, 0.44, 0.44, 0.43	a 672, 541 g 969, 500	●●●●	—	—	—	●●●●●	★★★★½
27	**asitcoi 2662**	—	$300	—	2.2至3.1	625.6	L 0.48, 0.51, 0.43, 0.47 R 0.50, 0.52, 0.45, 0.48	a 452, 664 g 824, 954	●●●	—	—	—	●●●●●	★★★★
28	**DS CREATING COMFORT 890-6**	—	$250	—	2.9至4.4	619.9	L 0.57, 0.46, 0.50, 0.42 R 0.54, 0.46, 0.53, 0.44	a 321, 297 g 765, 490	●●●	—	—	—	●●●●●	★★★★

註 ●或★愈多，代表該項表現愈佳，◖或½為半粒，最多5粒。

[1] 表一甲樣本按分類內總評分由高至低排列。總評分數的比重如下，物理性能測試（70%）、化學安全測試（30%）。物理性能測試整體的比重：耐屈折性能（20%）、鞋面與鞋底黏合強度（20%）、外底的耐磨能力（20%）、外底的防滑能力（20%）、條帶、扣環和相關配件的抗拉強度（20%）。化學安全測試整體的比重：六價鉻（25%）、塑化劑（25%）、源自偶氮染料的芳香胺（25%）、甲醛（25%）。若樣本檢出的六價鉻或塑化劑檢出量高於限量，其總評分會受到限制。所有樣本均有進行尖銳角和銳利邊測試，並沒有樣本檢出尖銳角和銳利邊。所有樣本均有進行富馬酸二甲酯測試，並沒有樣本檢出富馬酸二甲酯。
表一乙樣本按分類內總評分由高至低排列。總評分數的比重如下，物理性能測試（70%）、化學安全測試（30%）。物理性能測試整體的比重：耐屈折性能（20%）、鞋面與鞋底黏合強度（20%）、外底的耐磨能力（20%）、外底防滑能力（20%）、帶、扣和相關配件的抗拉強度（20%）。化學安全測試整體的比重：塑化劑（33.3%）、源自偶氮染料的芳香胺（33.3%）、甲醛（33.3%）。若樣本檢出的塑化劑含量高於限量，其總評分會受到限制。所有樣本均有進行尖銳角和銳利邊測試，並沒有樣本檢出尖銳角和銳利邊。

[2] 聲稱來源地資料記錄自樣本標籤資料或由代理商提供。
— 沒有標示來源地

[3] 售價乃本會於2025年1月至4月進行市場調查及購買樣本時收集到的資料。實際售價會因零售店及地區而有差異。

[4] — 沒有檢出
如檢出量高於相關上限，數字以紅色標示。某些物料相近的部件會先安排進行混合測試，如果混合測試顯示單個部件的化學物質含量有機會超出上限，便會每個相關部件再進行獨立測試，因此，所列結果有些是單個部件的結果，亦有些是混合測試的結果。只有適用的部件才會安排進行不同的化學測試，沒有檢出該物質的部件不會列出。
* #15的1個部件檢出32毫克/公斤的4,4′-二氨基二苯甲烷（4,4′-diaminodiphenylmethane），然而化驗所發現無論是否有進行還原反應，仍可在該部件檢出4,4′-二氨基二苯甲烷，顯示該物質並非由偶氮染料釋出，而可能是源自產品的其他原材料。 由於測試的目的是判斷有否使用禁用的偶氮染料，因此該樣本在此項測試不會評為不滿意，惟由於4,4′-二氨基二苯甲烷本身有一定危險性，例如可刺激皮膚及被IARC歸類為第2B組或可能令人類患癌物質，因此，在本會在此項測試對其評分會較低。

[5] — 沒有破損
▲ #7屈折50,000次後，外側的鞋面與外底之間有16毫米長的部分分離。
#16屈折35,000次後，在前掌位置外側的鞋面與外底之間有7毫米長的部分分離，並且在外底出現65毫米長裂痕。屈折50,000次後，外側和內側的鞋面與外底之間分別有13毫米長和5毫米長的部分分離，而在外底出現的裂痕增長至86毫米。

[6] 每款樣本共測試4條物料樣本，列出的結果順序為該4條物料樣本數據的範圍。數值愈大，代表黏合強度愈高。

[7] 磨蝕的體積愈大，代表較易磨蝕。

[8] 數字是鞋底的摩擦系數，數值愈大，代表防滑能力愈高。L代表左鞋，R代表右鞋。每組數字的測試位置及磚面狀況順序為前掌位置及乾磚面、前掌位置及濕磚面、鞋跟位置及乾磚面、鞋跟位置及濕磚面。

[9] 每條條帶或扣環的位置以2個樣本測試，所以有2組數據。數字愈大，代表抗拉強度愈高。
a 條帶與鞋面
b 外側的條帶與鞋面
c 內側的條帶與鞋面
d 連着條帶的扣環與鞋面
e 連着條帶的D形扣環與鞋面
f 連着條帶的扣環與鞋面
g 鞋舌與鞋面
h 連着條帶的扣環與條帶
i 連着條帶的鞋帶扣與條帶