

表一：膠鑊鏟樣本的化學安全及標籤表現

編號 [1]	產品名稱或描述 [2]	大約 零售價 [3]	聲稱 來源地 [2]	聲稱物料 [2]	總遷移量 (mg/dm ²) [4]	鉛遷移量 (mg/kg) [5]	初級芳香 胺遷移量 (mg/kg) [6]	己內酰胺 遷移量 (mg/kg) [7]	塑化劑 遷移量 (mg/kg) [8]	化學安全 整體 [9]	標籤資 料整體 [10]	總評 [11]
P01	Suncraft 250°C Chinese Turner PZ-1100	\$55.0	—	66 nylon with 30% glass fiber included	ND	ND	ND	ND	ND	5	3.5 b c	5
P02	Skater Hello Kitty Turner KWT1	\$86.0	中國	—	ND	ND	ND	ND	ND	5	3 a b	5
P03	SNF Nylon Wok Turner Holzy 2.0	\$68.0	(中國)	Nylon	ND	ND	ND	ND	ND	5	2 c	5
P04	Tefal Wok Spatula (Comfort Handle)	\$98.0	中國	—	水性: 2.0	ND	ND	ND	ND	5	3 a b	5
P05	Suncraft Cookmerry Nylon Chinese Turner CM-107	\$73.0	日本	鏟頭: 尼龍 66；手柄: PP 聚丙烯；柄 身: 不銹鋼	油性: 3.0	ND	ND	ND	ND	4.5	4.5 a b c	4.5
P06	Daiso Spatulas 6452	\$12.0	中國	Nylon	水性: 3.3	ND	ND	ND	ND	4.5	4.5 a b c	4.5
P07	佳之選Select 鑊鏟Turner	\$28.9	中國	—	酸性: 3.3	ND	ND	ND	ND	4.5	4 a b d e	4.5
P08	Meyer Wok Turner 48366-C	\$63.2	中國	Nylon tool head	油性: 3.6	ND	ND	ND	ND	4.5	4.5 a b c	4.5
P09	美居寶Meijubao 0160鋼柄尼龍中式鏟 Chinese Soup Spoon 2041	\$13.0	—	尼龍	油性: 3.2	ND	ND	ND	ND	4.5	2 c	4.5
P10	Nonoji Petamo and Mocomoko Turner LTM-PN01	\$145.0	中國	—	水性: 4.0 油性: 2.2	ND	ND	ND	ND	4	3.5 a b d	4
P11	EZ Cook 不銹鋼柄尼龍中式鑊鏟Stainless Steel Nylon Turner SYC8002	\$39.9	—	Stainless steel 18/8 + nylon	酸性: 3.6 水性: 2.1 油性: 3.4	ND	ND	ND	ND	4	4.5 b c d e	4
P12	德國卡爾Carl Schmidt Sohn 膠鑊鏟	\$61.2	—	—	酸性: 4.3	ND	ND	2.4	ND	4	1	3.5

註

ND：沒有檢出
—： 沒有標示或提供
報告中所列的評分均經湊整（rounding）；而在計算總評及各項整體評分時，則按湊整前的評分計算。評分愈高，表示樣本在該項目表現愈理想，最高為5分。若重要項目表現不理想，評分可能會受到局限。膠鑊鏟與矽膠鑊鏟組別評分標準不一致，故不同組別的評分不宜作直接比較。

- [1] 每個組別的樣本按總評分由高至低列出，相同評分的樣本會按牌子的英文字母由A至Z順序排列。
- [2] 資料從檢視樣本的包裝或由相關廠商提供所得。（）內資料由廠商提供。
- [3] 樣本的零售價為約數，是本會於2026年3月至4月購買樣本時所得的售價或由相關廠商提供，實際售價會因購買時間、零售店及地區等而有差異。
- [4] 參考內地強制性國家標準GB 4806.7-2023《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及製品》，樣本的總遷移量不應高於每平方分米（dm²）10毫克（即10mg/dm²）。

- [5] 參考內地標準GB 4806.7-2023，樣本的重金屬（以鉛計）遷移量不應高於每公斤1毫克（即1mg/kg）。
- [6] 參考內地標準GB 4806.7-2023，樣本的初級芳香胺遷移量應為不得檢出。
- [7] 參考內地標準GB 4806.7-2023，樣本的己內酰胺遷移量不應高於每公斤15毫克（即15mg/kg）。
- [8] 參考內地強制性國家標準GB 9685-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及製品用添加劑使用標準》，樣本的19種塑化劑遷移量應為不得檢出。
- [9] 檢出的化學物遷移量愈低，評分愈高。化學安全整體評分比重如下：

總遷移量60%

鉛遷移量10%

初級芳香胺遷移量10%

己內酰胺遷移量10%

塑化劑遷移量10%

- [10] 標籤資料詳盡程度按產品的中文及英文標籤資料進行評分，評分比重如下：

a 來源地20%

b 耐熱溫度30%

c 物料成分30%

d 本地供應商名稱和e聯絡資料20%
- [11] 總評比重如下：

化學安全整體90%

標籤資料整體10%

所有樣本均沒有出現脫色情況，該項目不佔評分比重。